

# GUARDI O

VERNIZ DE PROTE O · SISTEMA VELATURA®

## USOS

- Prote o final do sistema VELATURA® contra  gua, manchas e desgaste do uso.
-  reas  midas internas e pisos com a linha VELATURA® Turbo (prote o refor ada).

## CARACTER STICAS

- Verniz bicomponente: componente A (1 L) + catalisador componente B (200 g).
- 3 dem os finas e cruzadas, com lixa 400 entre elas.
- Uma mistura nova a cada dem o: ap s catalisado, usar na seq ncia.
- Misturar com bast o, nunca com batedor (bolha de mistura vira bolha no filme).

## M TODO DE USO E APLICA O

**A · Prepar o:** Superf cie selada com o Selador et ris, seca e livre de p .

**B · Mistura:** Adicionar todo o componente B (200 g) ao componente A (1 L) e misturar com bast o at  homogeneizar. Preparar somente a quantidade da dem o.

**C · Consumo:** 3 dem os · rendimento de refer ncia: 1  dem o 20 m<sup>2</sup> por kit · 2  e 3  dem os 50 m<sup>2</sup> por kit cada.

**D · Aplica o:** Dem os finas e cruzadas, respeitando o intervalo entre dem os e a lixa 400 intermedi ria. Libera o: 48 h sem uso, tr fego leve em 7 dias, cura completa em 28 dias.

## DADOS T CNICOS GERAIS

TIPO	verniz de prote�o bicomponente
COMPONENTES	A 1 L + B 200 g (catalisador)
DEM�OS	3 (lixa 400 entre dem�os)
RENDIMENTO	1� dem�o 20 m <sup>2</sup> /kit · 2� e 3� 50 m <sup>2</sup> /kit
EMBALAGEM	kit A 1 L + B 200 g
LIBERA�O	48 h sem uso · tr�fego leve 7 dias · cura 28 dias
DADOS DE ENSAIO	em ensaio de laborat�rio · publica�o junto ao lan�amento

**Precau es:** use EPI durante a aplica o. Evite contato com pele e olhos; em caso de contato, lave com  gua em abund ncia. Mantenha fora do alcance de crian as e animais. Armazene em local seco e ventilado, na embalagem fechada. Componente B   catalisador reativo: manipular com EPI completo e ventila o; n o reembalar. Consulte a ficha de seguran a do produto.

Os dados deste documento baseiam-se no sistema de aplicação etéris descrito no manual oficial. Rendimentos de referência em substrato preparado; o consumo real varia com a base. O produto não deve ser usado para fins diferentes dos especificados. Esta ficha é válida até a publicação de nova edição.

---



MINERAL COAT LTDA · CNPJ 21.898.969/0001-00 · Av. Alfredo Contatto, 249, Loja 01, Jardim São Fernando · SP · CEP 13.454-233 · contato@eteris.co · eteris.co · Responsável técnico e telefone: em publicação